



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 08/10/2020

LINEA TRATTAMENTO PER LAMIERE ZINCATE

9082 PRIMER ANCORANTE PER LA VERNICIATURA DELLE LAMIERE ZINCATE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0090
Nome commerciale	9082 PRIMER ANCORANTE PER LAMIERE ZINCATE
Tipo prodotto	MISCELA DI RESINE E FOSFATI DI ZINCO
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido denso opalescente
NATURA CHIMICA	Resine fenoliche
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 20-30 min. Al tatto: 2-3 h In profondità: 12 h
RESA TEORICA	5 m ² con una mano

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Primer ancorante per la soluzione tecnica del corretto ancoraggio delle lamiere zincate difficili da trattare. Esente da cromati. Riverniciabile con ogni tipo di smalto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Rapida essiccazione
Rapidità del ciclo di verniciatura
Ottima aderenza su lamiera zincata, acciaio, ghisa, alluminio e le sue leghe.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Acciaio Zincato elettroliticamente
Acciaio Zincato a caldo
Alluminio e sue leghe
Ghisa

MODALITA' DI UTILIZZO:

PREPARAZIONE SUPPORTO: **Acciaio Zincato elettroliticamente:** sgrassare accuratamente. **Acciaio Zincato a caldo:** sgrassare accuratamente e dare una leggera carteggiatura. **Alluminio e sue leghe:** sgrassare accuratamente e carteggiare a fondo.

Applicazione: Spessore consigliato: 80 µ (Si ottiene con 2 mani) Intervallo fra le 2 mani minimo 2 ore.

Lasciare essiccare per 12 ore prima di iniziare la verniciatura vera e propria. Se non si rispettano i tempi sopra riportati il primer potrebbe dare un ancoraggio inferiore.

Sovrapplicazioni consigliate: smalti poliuretanici, smalti sintetici, smalti nitrosintetici, smalti a forno 100-120 °

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.