



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

KRISTALL – VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0193
Nome commerciale	KRISTALL – VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA TRATTATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido incolore
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica trattata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min.
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo, all'ingiallimento delle resine, ad olii di motori, detergenti, benzina

DESCRIZIONE PRODOTTO:

FUNZIONE ANTI UV: protegge la vernice dallo scolorimento dovuto ai raggi ultravioletti

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata durezza superficiale.
Alta resistenza a graffi, colpi e urti.
Elevata aderenza al supporto.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego:

Carrozzeria: per ridare la naturale brillantezza e l'esatta tonalità di colore
Decoupage – bricolage
Prodotti da vetrina: per evitare lo scolorimento nel tempo
Oggettistica da esterno: contro le intemperie su arredamenti da giardino in ferro o legno.
Cartellonistica.
Supporti: ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno, ecc. pre – trattati.
È possibile anche proteggere supporti grezzi.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Protettivo a finire. Ove necessario carteggiare con carta abrasiva nr. 400. Pulire bene da eventuali tracce di polvere e sporizia il manufatto da proteggere. Spruzzare un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.