

LINEA NO LEAFING per ESTERNI: GOLD - DORATURA

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice prodotto	A0464
Nome commerciale	GOLD
Rif. Tinta	2764
Tipo prodotto	FINITURA METALLICA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	LIQUIDO METALLICO IN AEROSOL
NATURA CHIMICA	MISCELA DI RESINE FILMOGENE MONOCOMPONENTI AD ESSICCAZIONE FISICA
SOLUBILITA'	Solubile in solventi organici (alcoli e chetoni)
ESSICCAZIONE	Rapidissima < 10 min Ancoraggio profondo al supporto avviene dopo 5-6 ore
COPERTURA	A seconda del supporto sono richieste da una a 3 mani (soprattutto per superfici particolarmente lisce quali vetro e ceramiche)

DESCRIZIONE PRODOTTO :

Questa finitura nasce per la verniciatura di ogni tipo di superficie per conferire un film estremamente resistente. Si rivolge ai professionisti che richiedono un effetto dorato eliminando il problema del leafing e dell'ossidazione, garantendo effetti unici di lunga durata. Utilizzabile anche sui più svariati supporti, è in grado di offrire effetti di metallizzazione sorprendentemente resistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resistenza e caratteristiche tecniche

Prodotto altamente performante che garantisce eccellenti caratteristiche tecniche di:

- Ancoraggio e tenuta al supporto
- Resistenza al tatto, allo sfregamento e alla manipolazione
- Estrema resistenza a graffi urti e colpi
- Specificatamente studiato per resistere all'esterno senza alterazioni e ossidazioni.
- Eccellente protettivo per lamiera zincata

Campi di impiego e supporti

Estremamente semplice da applicare, la sua particolare versatilità consente di utilizzare questa finitura sui più svariati materiali, ognuno saprà dare effetti unici DORATURA NO LEAFING.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Per un risultato professionale è importante seguire attentamente le istruzioni d'uso:

Preparazione del supporto: Pulire e sgrassare con estrema cura la superficie da trattare. Utilizzare alcool per sgrassare.

Metodo di applicazione: Molto importante rispettare la distanza di nebulizzazione. Distanza minima di 30 cm. Mani leggere ma ripetute garantiscono il risultato migliore. Valutare la distanza, che dovrà essere aumentata in caso di supporti estremamente lisci quali vetro e porcellana. Inoltre, in caso di elevata umidità atmosferica, sarà meglio rimanere più distanti o addirittura sospendere l'applicazione.

Durante l'applicazione del prodotto si formeranno delle maculature o delle migrazioni del pigmento metallico. In brevissimo il pigmento metallico si disperderà in maniera uniforme e compatta: l'opacità data dalla spruzzata, scomparirà definitivamente, regalando un effetto spettacolare. Le applicazioni successive possono avvenire in intervalli molto brevi: dopo pochi minuti (1-2), si possono effettuare le successive applicazioni. Attendere un quarto d'ora il risultato sarà impeccabile.

Se esposto al sole diretto, dopo molti mesi potrebbe subire una variazione di tonalità.

ATTENZIONE : Se esposto al sole diretto dopo molti mesi, potrebbe subire una variazione di tonalità e per mantenere inalterato l'aspetto, proteggere con vernice all'acqua pennellabile trasparente (cod.prod.C0271 4005 LUCIDA O 4006 OPACA)

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.